



PRT.0329

PROTECH AC-I

Suva akrilike për të brendshme dhe të jashtme me performancë të lartë

Kodi doganor

3214 9000

Amballazhimi

- Kovë 5 kg
- Kovë 25 kg

Aplikimi

- Mallë
- Mallë sfungjer
- Shpatull

Familja
Protech

Tipologjia
Fiksuese, bojra dhe stuko me bazë akrilike

Linjat e produkteve
• Building

Kategoritë e përdorimit
• Veshje mrojtëse (suvatime)

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Pastë

Përshkrimi i produktit

Cilësi e lartë dhe e lehtë për të aplikuar veshje plastike të spatuluar për të brendshme dhe të jashtme, bazuar në pigmente të pandryshueshme të mbulimit të lartë, agregatët silicë, kullën e mermerit të grurit të kontrolluar të shpërndarë në një rrëshirë akrilike të bazuar në binder në emulsioni uji.

Të dhëna shtesë

NGJYRA: ngjyrat sipas kërkesës nga tabela e ngjyrave Azichem

THARJA: 24-48 orë (Të dhëna të referuara në 20 ° C dhe 65% të UR)

Ndërlidhja e plotë në thellësinë e një shtrese varet në mënyrë rigorozë në kushtet e lagështisë së mjedisit dhe temperaturës. Ky ndërlidhje mund të zgjatet

deri në 2/6 muaj në situata të pafavorshme të tilla si temperatura nën + 8 ° C, lagështia e lartë atmosferike, kondensimi i natës, mjegulla etj. Situata të vështira gjithashtu duhet të konsiderohen si aplikime që kanë ndodhur në vendet e ndërtimit, të tilla si p.sh. ndërtesat e banimit pa ulluqe, muret e veriut, etj.

A / c Bojë për mure të jashtme të mbështetjes së mineraleve. BA. Vlera limit VOC të BE-së (Direktiva 2004/42 / EC) për këtë produkt (Cat.A/c): 75 gr/l (2007); 40 gr/l (2010). Ky produkt përmban një maksimum prej 25 gr/l di COV.

Konsumi

Konsumi tregues sipas madhësive të ndryshme të grimcave të PROTECH AC-I në dispozicion:

madhësi 1 mm: 1.6 -2.0 kg/m²;

madhësi 1.2 / 1.5 mm: 2.1 -2.5 kg/m²;

madhësi 2 mm: 2,5 -3,2 kg/m²;

madhësi 2.2 mm: 3.0 -3.6 kg/m².

Rendimenti i treguar i referohet substrateve të lëmuara dhe janë vetëm për udhëzime. Konsumi aktual duhet të identifikohet me një provë të përshtatshme praktike.


Fushat e përdorimit


Veshje plastike mesatare dhe mbrojtëse dekorative, rezistente ndaj ndikimeve, në cikle stresuese klimatike, të padepërtueshme ndaj ujit atmosferik, duke pasur në çdo rast përshkueshmërinë e avujve të ujit. Elasticiteti dhe fortësia bashkohen në shkallë maksimale me zgjedhje të gjerë të ngjyrave që nuk ndryshojnë në kohë; karakteristikat që, të kombinuara me lehtësinë dhe praktikën e aplikimit, e bëjnë produktin jashtëzakonisht shumëfunksional, të adaptueshëm për çdo kërkesë të projektit. Rekomandohet si një përfundim në sistemet izoluese "izoluese", pasi ndihmon në rritjen e koeficientit termo-akustik.

Vetitë kryesore


 Aplikojeni me dy duar

 Jetëgjatësia:
12 muaj

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Të përdoret me syze mbrojtëse

 Temperatura e aplikimit:
+5/+35 °C

 Ngjyrat në dispozicion
Kërkoni ngjyra të disponueshme

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Përditësimi më: 25/08/2020
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/3

Veçoritë teknike

Koefiçienti i përshkueshmërisë UNI EN 1062-3: 0.079 kg/(m² • h^{0.5})

Përçueshmëri termike UNI EN 1745: 0.93 W/m²K

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Parafabrikuara
- Fibroçimento

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Sipërfaqet e aplikimit duhet të përgatiten në mënyrë adekuate: të thatë, të pastra nga pluhuri, pjesët e thërrmuara, ngjyrat e papërsëritshme, sintetike ekzistuese etj.

MBËSHTETJE TË REJA:Aplikoni një shtresë të fiksuesit akrilik me bazë uji PROTECH FIX AC.
MBËSHTETJET E VJETRA:Hiqni bojë të vjetër me furça të fuqishme; mbushni ndonjë vrimë ose papërsosmëri në mur me një mbushës FIBROSTUCK të veçantë; vazhdoni me hartimin e abetares akrilike me bazë uji PROTECH FIX AC.

Mënyra e përdorimit

Përzieri produktin me forcë, përhapni një shtresë me një mistri prej çeliku inoks nga trashësia e barabartë me atë të granulave që përmban. Kaloni përsëri me një shpatull prerëse për të hequr çdo material të tepërt. Pas tharjes së lehtë, kaloni me një pllakë plastike me lëvizje rrotulluese për të kompaktuar, jashtë dhe për të arritur efektin e plaserit të plotë. Në sipërfaqe të mëdha rekomandohet të aplikohet produkti i të njëjtit grumbull dhe të vazhdohet gjithmonë me lagështi për të shmangur shenjat e shërimin.

Magaznimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

Asnjëherë mos punoni në temperatura nën + 5 ° C. Moti me shi, lagështia presioni i tepruar atmosferik dhe temperaturat nën + 8 ° C, mund të dëmtojnë ndjeshëm tharjen me mundësinë e prishjes së ujit të shiut edhe pas disa ditësh. Në këto situata është e këshillueshme të mbrosh fasadat nga dushe të paparashikueshme, në mënyrë që të rrezikosh suksesin e punës. Për magazinimin ruani në kontejnerë të mbyllur dhe mbrojeni nga ngrica.

PROTECH AC-I prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **25/08/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer