



RDM.0319

READYMESH PF-180

Monofilament struktural bllokuar makro-fije për microcalcestrutres

Kodi doganor

5404 1200

Amballazhimi

- Qese e hidrodegradueshme 1 kg
- Kuti: 7 x (Qese e hidrodegradueshme 1 kg)
- Koli: 40 x (Kuti 7 Kg)

Aplikimi

- Për tu shtuar në komponentët e tjerë

Familja
Readymesh

Tipologjia
Fibra sintetike për beton

Linjat e produkteve
• Infratech
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Përmirësimi i performancave mekanike dhe / ose reologjike të llaçeve, stukove dhe betoneve të prodhimit të ri
• Realizimi i skeletit të themeleve, të shtresave të themeleve, niveleve dhe fibrave përforcuese
• Parafabrikim

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Fibra përforcuese

Përshkrimi i produktit

READYMESH PF-180 është një makrofibër strukturore me bërthamë poliolefin me performancë të lartë, me një gjatësi prej 18 mm, specifike për realizimin e mikro-betoneve. Përputhshmëria, gjatësia dhe sipërfaqja e READYMESH PF-180 është projektuar dhe zhvilluar posaçërisht për aplikimet "të ekspozuara".

Të dhëna shtesë

Shtimi i READYMESH PF-180 në përzierje i jep mikrobetonit dhe produktit rezultues një rezistencë më të madhe ndaj stresit të tërheqjes / lakimit, zvogëlon rrezikun e thyerjes, në mënyrë drastike redukton fenomenin e çarjeve të kurrjes gjatë orëve të para të shërimit të produktit.

Konsumi


E ndryshueshme sipas llojit të punës që do të kryhet (masetim, llaç, beton), mesatarisht 1 deri në 6 kg për metër kub të konglomeratit të çimentos.

Fushat e përdorimit

Përforcim strukturor për mikrokonfete të performancës shumë të lartë. Parafabrikuar. Përforcim tre-dimensional të lartë-isotropik të konglomerateve të bazuara në çimento në përgjithësi.


Vetitë kryesore

 Diametri:
0.48 mm


 Gjatësia:
18 mm

 I pandezshëm

 Jetëgjatësi e pakufizuar

 Pesha specifike:
0.91 g/cm³

 Rezistent ndaj rrezeve UV

 Ngjyrat në dispozicion
E bardhë

Veçoritë teknike

Moduli i Young: 5.37 GPa

Numri i filamenteve: 330000 nr/kg

Rezistenca në tërheqje: 516.9 MPa

Temperatura e vetë-ndezjes: >400 °C

Shtresat e lejuara

Beton, Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Përditësimi më: 25/08/2020
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Mënyra e përdorimit

Shtoni fibrat në përzierjen e çimentos gjatë përzierjes. Përzier me kazan kamion miks me shpejtësi të plotë, për të paktën një minutë për çdo m³ konglomerat. Dozat e përdorimit mund të variojnë sipas punimit specifik.

Magazinimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Mbrojeni nga lagështia.



Paralajmërim, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.

READYMESH PF-180 prodhohet/shpërndahet nga



www.azichem.com

Përditësimi më: **25/08/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398