



SYN.0038

## EPOMALTA LC

Llaç epoksi që ngjit për riparimin e strukturave prej druri

### Kodi doganor

3907 3000

### Amballazhimi

- Kanoçe 18 kg [A]
- Kanoçe 1 kg [A]
- Kanoçe 9 kg [B]
- Kanoçe 0.5 kg [B]
- Qese 25 kg [C]
- Kovë 7.5 kg [C]
- Kit: 1 Kanoçe 18 kg [A] + 1 Kanoçe 9 kg [B] + 5 Qese 25 kg [C]
- Kit: 1 Kanoçe 1 kg [A] + 1 Kanoçe 0.5 kg [B] + 1 Kovë 7.5 kg [C]

### Aplikimi

- Rrjedhje
- Mistri
- Shpatull

Familja  
Syntech

Tipologjia  
Ngjitës dhe llaçe me bazë epoksidike ose poliestër

Linjat e produkteve  
• Opus

Kategoritë e përdorimit  
• Rindërtimi, riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave prej druri  
• Riparime të përgjithshme të strukturave në beton me llaçe të rrjedhshëm  
• Ndërhyrje ndërtimore dhe mirëmbajtjeje të pistave të aeroporteve dhe dokeve detare

Përbërësit  
Tre-komponent

Paraqitja  
I lëngshëm + I lëngshëm + Pluhur

## Përshkrimi i produktit


Llaç epoksi që ngjit, i përbërë nga një ngjitës epoksid me dy përbërës (A + B) për t'u integruar me një përzjerje të agregateve minerale të zgjedhur me diametër maksimal prej 4 mm, për ankorimin, rivendosi dhe dyshemeve industriale, rigjenerimin e lokalizuar të kokat prej druri të trarëve, riparimet dhe rindërtimet e ndërtesave në përgjithësi, që do të kryhen duke hedhur në vend, pas ndërtimit të një forme të përshtatshme mbajtëse të papërshkueshme nga uji të izoluar me agjent lëshimi.


## Fushat e përdorimit


Ankorimi me shtrirje preçize të makinerive industriale. Ankorimi i elementeve metalikë. Restaurimi i lokalizuar i dyshemeve industriale që i nënshtrohen ngarkesave të larta statike dhe dinamike. Rindërtimi i nyjeve në dyshemetë industriale. Homogjenizimi i nivelimit në mastarë dhe dysheme. Rigjenerimi i lokalizuar i kokave të trarëve prej druri. Riparimi i produkteve të ndërtimit në përgjithësi.

## Vetitë kryesore


 Jetëgjatësia:  
12 muaj

 Peshë specifike:  
1.08 kg/dm<sup>3</sup>

 Pot life:  
25 min

 Rezistent ndaj rrezeve UV

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Temperatura e aplikimit:  
+5 / +30 °C

 Ngjyrat në dispozicion  
Kafe

## Veçoritë teknike

Mbetje e thatë (10' a 150°C): 98 (±1) %

Ngjitja në shtresa pas 28 ditësh (ASTM D 4541 - 20°C): ≥ 3 N/mm<sup>2</sup>

Ngurtësim me prekje (UN 8701-8 a 20°C): 25 (± 3.5%) min

Ngurtësim në prekje (a 20°C): 6-8 h

Ngurtësimi (DIN 53505 - Shore D5): 80 \_

Ngurtësimi i plotë (a 20°C): 7 ditë

Raporti i katalizatorit (in peso): A : B = 100 : 50 %

Rezistenca në ngjeshje pas 28 ditësh (ASTM D695 - 20°C): 100 N/mm<sup>2</sup>

Temperatura e vendosjes: -20/+60 °C

Viskoziteti (UNI 8701/3): 240 (± 5%) mPas

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


www.azichem.com

Përditësimi më: 25/08/2020  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në  
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/3

## Mjetet e pastrimit

- Diluent për rrëshirë

## Shtresat e lejuara

- Beton
- Druri
- Nënshtrësia çimentoje

## Mënyra e përdorimit

Kombinoni përbërësin B me përbërësin A, duke hequr të gjithë materialin në përmbajtje të pakos, dhe përzieni plotësisht me një mikser me shpejtësi të ulët, deri sa të arihet një përzierje shumë homogjene. Shtoni sasinë e kërkuar të "mbushësit" (përbërësi C) duke vazhduar përzierjen derisa të rikthehet homogjeniteti origjinal i përzierjes ngjitëse.

Për sa i përket ankorimit të makinerive, përpara se të poziciononi makinën, hiqni betonin e dëmtuar dhe të gjitha pjesët e lira, përfshirë mbetjet e vajit apo pjesët me njolla yndyre apo vajrash. Kontrolloni dhe sigurohuni që kanalet e ajrit të ndodhura në pllakën bazë janë të pastra për nxjerrjen e ajrit. Kontrolloni që, gjatë 10 orëve të para pas instalimit, substrati të mos preket nga dridhjet nga makineritë e tjera.

Në lidhje me rindërtimin e kokave të trarëve prej druri, instaloni me metodat e kërkuara nga lloji i ndërhyrjes, duke iu nënshtuar:

- puntellamento e rrezes
- vendosja e shufrave të përforcimit
- konstruksion i kasave të përshtatshme
- vendosja (derdhja) e llaçit.

Mos aplikoni në substrate të lagështa dhe/ose me pluhur. Përdorni produktin menjëherë pas përzierjes.

## Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Sipërfaqet ku do të përdoret produkti duhet të jenë të pastra, të thata, pa pluhur, papastërti, etj., si dhe sa më uniforme. Sigurohuni që të hiqni çdo pjesë të degraduar të sipërfaqes.

## Magaznimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **25/08/2020**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

## Paralajmërimi, Masa paraprake, **Ekologji**

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

*EPOMALTA LC prodhohet/shpërndahet nga*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **25/08/2020**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)