



SYN.0304

## SYNTECH POLIUREA SPRAY - N

100% poliurea e pastër për hidroizolim nuk është për automjetet

### Kodi doganor

3909 5090

### Amballazhimi

- Fusto 225 kg [A]
- Fusto 205 kg [B]
- Kit: 1 Fusto 225 kg [A] + 1 Fusto 205 kg [B]

### Aplikimi

- Pompa bi-mixer per vaporizzazioni a caldo

Familja  
Syntech

Tipologjia  
Rezina poliurike dhe produkte te lidhura

Linjat e produkteve  
• Aqua  
• Building  
• Infratech

Kategoritë e përdorimit  
• Hidroizolim me mbështjellës elastomërikë poliuretani (poliurea e pastër) i sprucuar në të nxehtë  
• Ndërhyrje strukturore mirëmbajtjeje për diga, vaska, ujësjellësa dhe kanalizime hidrike  
• Ndërhyrje mirëmbajtjeje të urave dhe viadukteve  
• Veshje mbrojtëse, perforcues, poliuretane ose epoksike

Përbërësit  
Bikomponent

Paraqitja  
I lëngshëm + I lëngshëm

## Certifikimi dhe rregulloret



EN 1504-2

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen e riparimin e strukturave prej betoni - Sisteme mbrojtjeje për sipërfaqe betoni

## Përshkrimi i produktit

SYNTECH POLIUREA SPRAY - N është një poliurea 100% e pastër e tipit aromatik. Nuk përmban VOC dhe mund të aplikohet vetëm me anë të spërkatjes duke përdorur makina të përshtatshme bimikser të cilat avullojnë materialin kur janë të nxehtë. Karakterizohet nga një shkallë e lartë zgjatimi. Është një elastomer i veshjes i marrë nga reaksioni i një izocianate aromatike me një amine. Të dy materialet janë jashtëzakonisht fluide dhe me viskozitet të ulët dhe kanë pronë të reagojnë shumë shpejt.

## Të dhëna shtesë

Rezistenca e shpimit (UNI ISO 34-1: 2010): 100 KN / m +/- 5  
Rezistenca ndaj depërtimit të rrënjëve (EN 13948: 2007): Kaluar  
Ngarkesa e thyerjes: 20 +/- 3 MPa  
Performanca e vazhdueshme për: -20/+120 °C  
Ngjyra: RAL 7040 (dritare gri)

## Fushat e përdorimit

SYNTECH POLIUREA SPRAY-N përdoret përgjithësisht si hidroizolim elastik dhe / ose si shtresë mbrojtëse për sipërfaqet e betonit për rezervuarët e ujit, mbajtjet primare, parket, impiantet e pastrimit, shtresat EPS, veshja dhe mbrojtja e fletëve, çatitë, mbulimi Eternit, ballkone prej druri dhe katedrale, tanke dhe pishina.

## Vetitë kryesore



Dosage:  
2.1 kg/m<sup>2</sup>



Jetëgjatësia:  
6 muaj



Pesha specifike:  
1.11-1.12 (A) - 1.00-1.05 (B) g/cm<sup>3</sup>



A:B Raporti i përzierjes:  
1:1 (in volume) \_



Të përdoret me doreza mbrojtëse



Të përdoret me syze mbrojtëse



Temperatura e aplikimit:  
-10 / +80 °C



Ngjyrat në dispozicion  
Grigio finestra

## Veçoritë teknike

Resistance to abrasion UNI EN ISO 5470-1:2001: 10 +/- 2 mg

Adezioni kapilare CLS (prova për prerjen) UNI EN 1542:1999: >1.5 MPa

Ngurtësim me prekje: 10 s

Ngurtësim në prekje: > 30 s

Ngurtësimi ShD UNI EN ISO 868:2005: 38 +/- 5 \_

Përshkueshmëria e avullit të ujit UNI EN 1931:2002: 0.025 \_

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


www.azichem.com

Përditësimi më: 25/08/2020  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në  
www.azichem.it/disclaimer

## Mjetet e pastrimit

- Diluent për rrëshirë

## Shtresat e lejuara

- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Parafabrikuara
- Kartonxhez
- Gipse
- Dru
- Sipërfaqet metalike
- Fibroçimento
- Tulla dhe pllaka
- Membrane bituminoze
- Nënshtrës çimentoje
- Faqe shkëmbore
- EPS

## Mënyra e përdorimit

Poliurea e pastër SYNTECH POLIUREA SPRAY - N ka nevojë për një sistem bimixer të aftë për të prodhuar presion mbi 180 bar dhe temperatura mbi 65 ° C. Kontaktoni stafin teknik të Azichem për sqarime mbi llojin më të mirë të pistoletës që mund të përdoret dhe mbi detajet në lidhje me sistemin e ajrit.

## Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Të gjitha sipërfaqet duhet të jenë të pastra nga ndotësit dhe lagështia nën 3%; temperatura e substratit duhet të jetë së paku 3 ° C mbi pikën e vesës. Mbështetja duhet të ofrojë një rrokje mekanike në një substrate të ngurtë dhe jo të prodhuar. Kur është e nevojshme, ne rekomandojmë një përgatitje të kryer me pluhur, bush-hammering, lëmues ose hydro-wash. Nëse është e nevojshme, konsultohuni me stafin teknik të Azichem për një vlerësim korrekt. Rekomandohet që Primer të përdoret nga sfera SYNTECH POLIUREA PRIMER dhe të kontaktoni personelin teknik Azichem për sqarime në llojin më të përshtatshëm për tu përdorur.

## Magaznimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarit dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



## Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

Shihni skedën e të dhënave të sigurisë për të parë të dhënat e plota. Mbroni materialet nga lagështia dhe uji.

*SYNTECH POLIUREA SPRAY - N prodhohet/shpërndahet nga*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **25/08/2020**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)